

A3a INDICADORES GLOBAIS DE PERDAS E CONSUMOS POR SERVIÇO PÓS-ESTOCAGEM

QUADRO GERAL - CIMENTO

Serviços		Média	Mediana	Desvio padrão	Dif. Quartis	Mínimo	Máximo	n
Alvenaria - Larg Blocos	Perda (%)	98	111	80	140	7	198	8
	Consumo (kg/ml)	0,40	0,41	0,13	0,13	0,20	0,58	
Chapisco Conv. Externo	Perda (%)	27	27	34	24	3	52	2
	Consumo (kg/m2)	2,16	2,16	1,49	1,06	1,11	3,22	
Chapisco Conv. Interno	Perda (%)	2	2	2	1	1	4	2
	Consumo (kg/m2)	1,80	1,80	1,01	0,71	1,08	2,51	
Emboço Interno	Perda (%)	115	118	70	66	28	196	4
	Consumo (kg/m2)	9,01	7,50	3,65	2,96	6,67	14,38	
Contrapiso	Perda (%)	18	18	-	0	18	18	1
	Consumo (kg/m2)	2,36	2,36	-	0,00	2,36	2,36	
Emboço Externo	Perda (%)	62	38	50	45	30	119	3
	Consumo (kg/m2)	8,40	6,08	4,92	4,49	5,07	14,05	
Estrutura de concreto	Perda (%)	24	20	20	22	6	56	5
	Consumo (kg/m3)	454,81	469,48	66,85	107,95	370,00	522,90	