

INDICADOR GLOBAL DE PERDA E CONSUMO DE MATERIAL

MATERIAL: CIMENTO

CATEGORIA: POR SERVIÇO PÓS-ESTOCAGEM

SERVIÇO: ALVENARIA-LARG. BLOC

OBRA	MATERIAL COMPOSTO	CONS. REFERÊNCIA				CONS. REAL	DIF.	PERDA	CONSUMO
		QS	CM/QS	CMB/MC	CONS. REF				
		(ml)	(m3/ml)	(kg/m3)	(kg)				
BR 021	Argamassa mista, sem arg, intermediária, traço 1:0,8:0,6:5:0:0:0	42.335,10	0,0009	212,48	8.464,45	19.950,00	11.485,55	136	0,471
BR 023	Argamassa produzida em obra, cimento e areia, traço 1:0,9:0:0:0:0	2.338,26	0,0150	148,81	5.219,35	11.550,00	6.330,65	121	4,940
BR 029	Argamassa mista, sem arg, intermediária, traço 1:0:0,2,88:0,2,88:0	23.205,00	0,0009	190,55	3.979,54	9.525,00	5.545,46	139	0,410
BR 030	Argamassa mista, sem arg, intermediária, traço 1:0:0,5,76:0,2,88:0	22.333,08	0,0010	141,34	3.220,02	11.175,00	7.954,98	247	0,500
BR 040	Argamassa mista, sem arg, intermediária, traço 1:0:0,3,9:0,2,88:0	27.512,86	0,0010	169,63	4.773,24	14.725,00	9.951,76	208	0,535
BR 053	Argamassa mista, sem arg, intermediária, traço 1:1,05:0,7,43:0:0:0	6.236,02	0,0012	163,74	1.235,51	3.871,00	2.635,49	213	0,621
BR 054	Argamassa de cimento 1:5	36.733,00	0,0016	123,00	7.229,05	8.108,69	879,64	12	0,221
BR 062	Argamassa de cimento, traço 1:5:100ml	45.115,00	0,0020	182,00	16.421,86	17.511,04	1.089,18	7	0,39
BR 063	Argamassa mista, com arg, intermediária, traço	24.668,81	0,0014	241,50	8.392,13	13.775,00	5.382,88	64	0,558
BR 081	Argamassa de cimento, traço 1:4,5:150ml	5.739,00	0,0015	116,00	998,59	1.144,00	1.010,86	15	0,20