


Análise dos Resultados				BR 009
Serviço	Pintura Externa; textura; com conferência da quantidade recebida; aplicada sobre argamassa; com selador; 2 demãos; aplicada com trincha/rolo.		Código: 35.22.1.1.1.2.2.0	
Material	Tinta texturizada		Código 18.03.00.00.00	
Indicador Global perdas/consumo		Por serviço	4.28 kg/m ²	12.54%
Indicadores Parciais	Diferença percentual entre a quantidade paga e a recebida			-

Valores de referência adotados – Justificativa

Valor de Referência: 3,8 kg/m², dado fornecido pelo fabricante..

Fluxograma do Processo



Observações:

Foi observado que boa parte da perda desse material deve-se a forma como o mesmo é estocado, uma vez que são armazenados na área destinada ao poço do elevador já concretado e somente coberto com uma placa de madeira, verificou-se nesse ambiente a presença de umidade o que ocasionava o endurecimento do material, tornando-o inutilizável. Embora não se tenha conseguido quantificar a perda na etapa de estocagem, observou-se um empilhamento excessivo e falta de controle na utilização do material, bem como a existência de sacos rasgados.

O material vêm acondicionado em sacos de 15 Kg de massa nominal, será realizada, posteriormente uma pesagem dos mesmos para conferência desse valor, tendo em vista que em medição realizada pela empresa, constatou-se uma diferença, para menos, entre o peso real e o nominal dos sacos, entretanto a amostra pesada não era representativa, e por isso esse dado não aparece como indicador parcial de perda.


Com relação a diferença entre a quantidade paga e a recebida, devemos ressaltar que a construtora só paga o que recebe.

Análise dos Resultados			BR 039	
Serviço	Pintura externa – tinta – com controle da quantidade recebida, aplicada sobre argamassa, sem selador, 2 demãos, aplicada com rolo		Código: 35.18.1.1.2.2.2.0	
Material	Tinta texturizada		Código 18.03.00.00.00	
Indicador Global perdas/consumo		Por serviço	17 %	1,30 l/m2
Indicadores Parciais	Diferença percentual entre a quantidade paga e a recebida			0 %

Valores de referência adotados – Justificativa

Referencial adotado conforme especificação do fabricante (1,111 l/m²)

Fluxograma do Processo



Observações

O rendimento da tinta acrílica para exteriores é de até 20 m²/litro enquanto que a texturizada é de até 1 m²/litro.

Nesta obra, a tinta texturizada foi aplicada sobre a superfície do reboco.