

**INDICADOR GLOBAL DE PERDA E CONSUMO DE MATERIAL**

CATEGORIA: POR SERVIÇO PÓS-ESTOCAGEM

MATERIAL: **CIMENTO**SERVIÇO: **EMBOÇO INTERNO**

OBRA	MATERIAL COMPOSTO	CONS. REFERÊNCIA				CONS. REAL	DIF.	PERDA	CONSUMO
		QS	CM/QS	CMB/MC	CONS. REF				
		(m2)	(m3/m2)	(kg/m3)	(kg)				
BR 007	Argamassa produzida parcialmente fora do canteiro acrescida de areia grossa: traço (1:11,2) (1:7,45)	1.180,12	0,010	147,45	1.740,09	4.200,00	2.459,91	<b>141</b>	<b>3,56</b>
BR 016	Argamassa mista, sem argamassa intermediária, traço 1:0:0:2:0:3:0	18.010,44	0,014	203,05	51.392,77	120.200,00	94.047,67	<b>134</b>	<b>6,67</b>
BR 021	Argamassa de cimento e entulho, sem argamassa intermediária, traço 1:0:0:4,32:0:0:1,26	6.848,70	0,020	234,63	32.138,15	51.950,00	19.811,85	<b>62</b>	<b>7,59</b>
BR 022	Argamassa mista, traço 1:8, sendo o traço da argamassa intermediária Schreiner 1:9	1.895,40	0,025	115,45	5.470,60	13.090,70	7.620,10	<b>139</b>	<b>6,91</b>
BR 023	Argamassa produzida em obra, cimento e areia, traço 1:0:9:0:0:0:0	1.258,91	0,020	148,81	3.746,77	12.500,00	8.753,23	<b>234</b>	<b>9,93</b>
BR 034	Argamassa de cimento, traço 1:0:0:6:04:0:0:0:0:03	580,03	0,015	225,23	1.959,60	3.950,00	1.990,40	<b>102</b>	<b>6,81</b>
BR 042	Argamassa mista, sem argamassa intermediária, traço 1:0,4:0:4,4:0:0:0	1.504,00	0,020	267,74	8.053,62	9.724,86	1.671,24	<b>21</b>	<b>6,47</b>
BR 045	Argamassa produzida em obra, traço 1:6	5.110,77	0,025	233,50	29.834,12	46.616,40	16.782,28	<b>56</b>	<b>9,12</b>
BR 053	Argamassa mista, sem argamassa intermediária, traço 1:1,58:0:7,6:0:0:0	4.974,13	0,010	152,61	7.591,02	11.093,00	3.501,98	<b>46</b>	<b>2,23</b>
BR 055	Argamassa de cimento, traço 1:0:0:6,96:0:0:0:0:04	7.984,54	0,025	194,17	38.758,95	114.850,00	76.091,05	<b>196</b>	<b>14,38</b>
BR 087	Argamassa produzida em obra- PAREDE traço 1:6 - TETO traço 101/12/975	5.732,58	0,025	166,73	28.532,23	30.906,60	2.374,37	<b>8</b>	<b>5,39</b>