

INDICADOR GLOBAL DE PERDA E CONSUMO DE MATERIAL

CATEGORIA: POR SERVIÇO PÓS-ESTOCAGEM

MATERIAL: **CIMENTO**SERVIÇO: **EMBOÇO EXTERNO**

OBRA	MATERIAL COMPOSTO	CONS. REFERÊNCIA				CONS. REAL (kg)	DIF. (kg)	PERDA (%)	CONSUMO (kg/m2)
		QS	CM/QS	CMB/MC	CONS. REF				
		(m2)	(m3/m2)	(kg/m3)	(kg)				
BR 016	Argamassa mista, sem argamassa intermediária, traço 1:0:0:2:0:3:0	18.010,44	0,014	203,05	51.392,77	120.200,00	94.047,67	134	6,67
BR 021	Argamassa mista, com argamassa intermediária, traço (1:8,125)+(1:4)	691,00	0,015	191,51	1.985,00	3.375,00	1.390,00	70	4,88
BR 022	Argamassa mista, traço 1:5,2, onde a argamassa intermediária tem traço 1:9	521,76	0,025	171,64	2.238,87	5.911,92	3.673,05	164	11,33
BR 033	Argamassa mista, sem argamassa intermediária, traço	685,64	0,025	156,30	2.679,14	3.475,00	795,86	30	5,07
BR 042	Argamassa mista, com argamassa intermediária, traço (1:11)+(1:3,52)	5.176,00	0,025	274,32	35.497,01	71.801,47	36.304,46	102	13,87
BR 045	Argamassa produzida em obra, traço 1:6	2.309,69	0,025	233,50	13.482,82	18.381,60	4.898,78	36	7,96
BR 053	Argamassa mista, sem argamassa intermediária, traço 1:1,58:0:7,6:0:0:0	1.119,74	0,025	152,61	4.272,09	3.799,00	-473,09	-11	3,39
BR 065	Argamassa mista, sem argamassa intermediária, traço 1:0,13:0:6,26:0:0:0	572,13	0,025	209,47	2.996,10	3.350,00	353,90	12	5,86