

INDICADORES GLOBAIS DE PERDAS E CONSUMOS POR SERVIÇO PÓS-ESTOCAGEM

QUADRO GERAL - CIMENTO

Serviços		Média	Mediana	Desvio padrão	Dif. Quartis	Mínimo	Máximo	n
Alvenaria - Filetes	Consumo (kg/ml)	0,59	0,25	0,64	0,57	0,19	1,33	3
Alvenaria - Larg Blocos	Consumo (kg/ml)	0,43	0,44	0,14	0,16	0,20	0,62	10
Chapisco Conv. Externo	Perda (%)	62	62	15	10	52	72	2
	Consumo (kg/m2)	3,30	3,30	0,12	0,09	3,22	3,39	
Chapisco Conv. Interno	Perda (%)	-15	-15	38	27	-42	12	2
	Consumo (kg/m2)	1,30	1,30	0,67	0,48	0,82	1,77	
Chapisco rolado Interno	Perda (%)	-12	-12	6	4	-16	-8	2
	Consumo (kg/m2)	1,17	1,17	0,33	0,23	0,94	1,40	
Emboço Interno	Perda (%)	104	102	72	89	8	234	11
	Consumo (kg/m2)	7,19	6,81	3,24	2,42	2,23	14,38	
Contrapiso	Perda (%)	79	42	101	74	8	288	7
	Consumo (kg/m2)	13,97	14,30	7,79	9,81	2,36	24,52	
Emboço Externo	Perda (%)	67	53	62	85	-11	164	8